

Nedan följer en tabell över olika typer av filmer som reducerar blekningen vilka endast utgör ett litet urval av SolFilmsProdukters breda LLumarsortiment

Filmkod	Färgbeskrivning	Soltransmission i % Total	Solreflektion i % Total	Solabsorption i % Total	Ljusgenomsläpp i % Visuellt	Ljusreflektion i % Visuell	Maximalt genomsläpp av UV-ljus i %	Solenergiavvisning i % Total
<u>Vista (Livstidsgaranti)</u>								
V 14 SR CDF	Mycket mörk rök/silver	10	50	40	12	54	<0,1	78
V 28 SR CDF	Medium rök/silver	22	33	45	27	34	<0,1	65
V 38 SR CDF	Ljus rök/silver	31	25	44	37	27	<0,1	56
V 45 SR CDF	Ljus neutral	43	19	38	45	17	<0,1	46
V 58 SR CDF	Ljus neutral	56	12	32	58	13	<0,1	35
VS 41SR CDF	Medium neutral	27	42	31	41	34	<0,1	64
VS 60 SR CDF	Ljus neutral	31	28	41	58	8	<0,1	58
VS 61 SR CDF	Ljus neutral	43	29	28	61	20	<0,1	50
VS 70 SR CDF	Mycket ljus neutral	53	27	38	70	8	<0,1	55
<u>Övriga blekningsskydd</u>								
UV CL SR HPR	Klar ofärgad, högt UV-skydd	85	8	7	84	9	<0,1	14
NR 70 G DL SR HPR	Mycket ljus rök	75	9	16	73	8	<0,1	20
NUV 65 SR PS 4	Mycket ljus neutral (skydds- & säkerhetsfilm)	63	9	28	63	11	<0,1	31
VE 50 SR CDF	Vista - Ljus neutral	36	31	33	49	27	<0,1	57
PA 15 POR SR HPR	Mörk brun-orange	44	7	49	14	6	0	84